
APE
best *for* you



BRECCIA VIOLA POL RECT 120X278

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A041057	120X278	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm^2
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	=175 mm3
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	ULB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you



BRECCIA VIRIDI POL RECT 120X278

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A041058	120X278	6,00	PC BIA UGL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm^2
Tiefe Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-06	=175 mm3
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	ULB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	UHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	UA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	UA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.