
APE
best *for* you



BRECCIA VIOLA POL RECT 120X278

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A041057	120X278	6,00	PC BIA UGL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm^2
Résistance à l'abrasion profonde (UGL: non émaillé)	EN ISO 10545-06	=175 mm3
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	ULB
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	UHB
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	UA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	UA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



BRECCIA VIRIDI POL RECT 120X278

RÉFÉRENCE	FORMAT (cm)	EPAISSEUR (mm)	GROUPE
A041058	120X278	6,00	PC BIA UGL

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité	UNE-EN 14411	Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-04	=> 45 N/mm^2
Résistance à l'abrasion profonde (UGL: non émaillé)	EN ISO 10545-06	=175 mm3
Résistance aux chocs thermiques	EN ISO 10545-09	Conforme
Résistance au faïençage	EN ISO 10545-11	Conforme
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides	EN ISO 10545-13	ULB
Résistance aux alcalis	EN ISO 10545-13	UHB
Résistance au produits d'entretien	EN ISO 10545-13	UA
Résistance aux aditifs pour piscine	EN ISO 10545-13	UA
Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	5

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.