

## BLANCO MATE 20X20

| RIFERIMENTO       | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>4503103781</b> | 20X20        | 6,90          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 25 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## BLANCO BRILLO 20X20

| RIFERIMENTO       | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>4503103771</b> | 20X20        | 6,90          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## BISELADO BLANCO BRILLO 7,5X15

| RIFERIMENTO       | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>4599118921</b> | 7,5X15       | 7,30          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## BISELADO BLANCO BR 10X20

| RIFERIMENTO       | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>4084094051</b> | 10X20        | 6,80          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ZOCALO BLANCO 15X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012933</b> | 15X20        | 11,00         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## LONDON BLANCO 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012950</b> | 5X20         | 8,00          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## TORELLO BLANCO 2X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012953</b> | 2X20         | 13,90         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## BISELADO NEGRO BR 10X20

| RIFERIMENTO       | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>4084096691</b> | 10X20        | 6,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ZOCALO NEGRO 15X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012935</b> | 15X20        | 11,00         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## LONDON NEGRO 5X20 1

| RIFERIMENTO        | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|--------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>58313082481</b> | 5X20         | 19,30         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## TORELLO NEGRO 2X20 1

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------|--------------|---------------|---------|
| 1311036581  | 2X20         | 13,90         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## BISELADO MARFIL BRILLO 10X20

| RIFERIMENTO       | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|-------------------|--------------|---------------|---------|
| <b>4084120901</b> | 10X20        | 6,80          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test       |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ZOCALO MARFIL 15X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012934</b> | 15X20        | 11,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## LONDON MARFIL 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012951</b> | 5X20         | 17,80         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE

## TORELLO MARFIL 2X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A012954</b> | 2X20         | 13,90         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE