

## CONCRETO GREY FULLBODY 3D NATURAL 163X323X1,2

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041830</b>  | 163X323X1,2 | 12,00        | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |                 |                           |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение              | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 47 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам     | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость             | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 3   |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |             |      |
|----------------------------------|-------------|------|
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,42 |
|----------------------------------|-------------|------|